四公開特許公報(A)

昭60-53566

@Int_Cl_4

識別記号.

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)3月27日

C 09 B 47/26 6464-4H A-6464-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

49発明の名称 染料濃厚溶液

> 创特 豠 昭58-160290

29出 昭58(1983)9月2日

砂発 明 者 杉 浦 裕 Ż 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 社東京工場内 79発 明 老 西 野 匒 身 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 社東京工場内 79発 明 利己 東京都北区神谷町3丁目7番6号 保土谷化学工業株式会 者 小 林 社東京工場内 東京都港区虎ノ門1丁目4番2号 保土谷化学工業株式会 砂発 明 之 社内 保土谷化学工業株式会 東京都港区虎ノ門1丁目4番2号 切出 願 人

社

1.発明の名称 染料染厚皮液 2.特許請求の範囲 1. 潜色剤として下配一般式

$$\begin{array}{c} \text{Pc} \left\langle \begin{pmatrix} 8O_2\text{NHR}_1 \end{pmatrix}_{\text{m}} \\ \\ \left(8O_3^{\bigodot} \left(R_2\text{CHCH}_2 \text{N CH}_3 - \left(H_3 - \left(H_3 - H_3 \right) \right)^{\textcircled{\tiny +}} \right) \\ \\ R_3 & R_4 \end{pmatrix} \right)_{\text{m}} \end{array}$$

(式中、Pc は含金属フタロシアニン基であり、R. は水素原子または炭素数1から4までの少なくと も水酸基1個を有する低級アルキル基、 Rait 炭素 数10から12の胎肪族炭化水素残瘍またはこれ ら従素数の混合された脂肪族炭化水素吸基を意味 し、Raは水栗原子、低級アルキル基、または水酸 恭を表わす。 Raおよび Raはともに水果原子、また は低級アルサル基であり、 Raと Raとは同時に寄し くとも、たがいに異なつていてもよい。 Roは低級 アルキル基またはアルコキシ基である。mは1~

で変わされる含金属フタロシアニン染料を、 系および/またはセロソルブ系格別に 高濃度に啓解したことを特徴とする安定な染料機

3.発明の詳細な説明

本発明はアルコール系徳朔およびセロソルブ系 旅がまたはこれら推翻の混合物に高級度に推解し、 ある。含金属フタロシアニンは、その性能がきわ めて優れていることから青色着色顔の主力として、 顔料を始めその他に多景に使用されている。しか し有機放剤に対する溶解性に乏しいため、この改 良方法として含金属フタロシアニンをスルホン化 し、これに各種のアミンを付加して特解性を増大 させる試みは、例えば特公昭44-5218号明 細密に配載があるように数多く行なわれている。 しかしながら、とれらアミン化された含金属フタ アニンの有視病剤に対する格解性は改良され てはいるが、経時安定性は十分ではなく時間の経

避とともに染料の結晶が析出したり、 あるいは品質の劣化を引き起す。 特に例フタロシアニンはポールペン用インキの育色着色染料として使用されており、 この格剤としてアルコール系、セロソルブ系その値種々の体剤が使用されているが、 いずれも経時安定性に難点がある。

ボールペンは現在、文具類輸出の有力な商品としてアメリカを始めとして東南アジア、中近東東市といる。したがつて、東京を世界である。したがつて東京のの地域、または中近東京のの大きなないでは、東京ののでは、大きなないでは、大きなが、大きないから、大きないから、大きないから、たらないでは、大きないから、ないからないでは、大きないから、ないからないでは、大きないが、この場合をといる。

本発明者らはこのような問題点を解決するため、 アルコール系および/またはセロソルプ系得別に 高級度に存解し、かつ経時変化のない含金周フタ ロシアニン染料の研究を行なつた結果、糖染料と 特定のアミン類とが約合したものが創配問題点を 解決しうることを見い出した。

すなわち本発明は下配一般式

$$Pc \left\langle \begin{array}{c} R_4 & R_6 \\ R_5 & R_6 & R_6 \\ \left(80_5^{\Theta} \left(R_5 CHCH_5 N CH_5 - R_5 \right)^{\oplus} \right)_{\pi} \\ R_5 & R_6 \end{array} \right\rangle$$

(式中、Pcは含金属フタロンアニン基であり、 Ri は水素原子または炭素数 1 から 4 までの少なくと も水酸基 1 個を有する低級アルキル基、 Rzは炭素 数 1 0 から 1 2 の脂肪族與化水素残基をたはたれ ら炭素数の混合された脂肪族與化水素残基を意味 し、 Rzは水素原子、低級アルキル基、または水像 技を表わす。 Raおよび Rzは ともに水素原子、また は低級アルキル基であり、 Raと ki 同時に 等し くとも、たがいに異なっていてもよい。 Raは低級 アルキル基、アルコキン基である。 m は 1 ~ 2 の 数、n は 2 ~ 3 の数であり、 m + n = はである。)

これらの染料の製法は、例えば特公昭 4 5 ー7 6 6 5 号明細格に配載ある方法などにより容易に製造しうる。すなわち、含金與フタロシアニン染料をクロルスルホン酸でクロルスルホン化し、
これに簡配の各種アミンを反応させた後、残りの

クロルスルホン基を加水分解してスルホン基とし、 これに剪配各種アミンの塩を反応させるととにより製造することができる。

以下実施例により本発明をさらに説明するが、 本発明はこれら実施例のみに限定されるものでは ない。

突施例 1

下配榜逊式

OH
$$CuPe \left(\begin{array}{c} OH \\ (80_sNHCH_sCHCH_s)_s \\ CH_s \\ (80_s^{\Theta} (RCHCH_sNCH_s-CH_s-CH_s)^{\bigoplus})_s \\ OH & CH_s \end{array} \right)$$

(式中、 CuPcは銅フタロシアニンを表わし、 R は Cu2H25 と Cu6H21 との 4 4 % 対 5 6 % の 割合の混合物) で表わされる 銅フタロシアニン 染料を、フェニルセロソルブとベンジルアルコール 1 対 4 の混合体剤 に加えて溶解したところ、 5 0 % の 減厚格液がえられた。 この結果より次のような組成のポールペンインキを 餌製した。

ヘイランク ₱ 111 (日立化成製品)	20 7
ポリヒニルビロリドン	1 9
ベンジルアルコール	40 7
フエニルセロソルブ	1 0 7
節配 斜フタロシアニン染料	157
Spilon Violet C-RH (保土谷化学製品)
	6 7

Spilon Blue C-RH (保土谷化学製品)

比較のためA社の染料とB社の例フタロシアニン染料とを、例フタロシアニン染料に換えて、他の組成は同一のインキをそれぞれ例供した。 次にとれら 5 つのインキを二類類の ポールペンテップ に詰め経時安定性の比較試験を行なつた。 結果を表ー1 に示す。

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ (80_8\text{NHCH}_2\text{CHCH}_3)_2 \\ \text{CuPc} \left\langle \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{SO}_3^{\bigodot} \left(\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{h} \text{CH}_{37} \right) \end{array} \right\rangle^{\bigoplus}_3 \end{array}$$

で表わされる例フタロシアニン染料を用い、フェニルセロソルブとベンジルアルコールの 2 対 3 の 混合辞別に存所したところ、 5 5 % の設厚溶液が えられた。この染料を用いて実施例 1 と同様に、 インキを関数し、また A 社、 B 社の染料も同様に インキを関数し、経時安定性試験を行なつた。 結 果を表ー2 に示す。

表 一 2

	チップ	(種)	日数	5 8 .	4 8	5 🙇	5 8	78
A社染料	クロム(三菱	940	\$1)	0	4	×	×	×
124	~1#70 l	,)	0	0	0	Δ	×
B社染料	POAT	,)	Δ	4	×	×	×
インキ	~1 <i>5</i> 72 (,)	0	0	0	0	Δ
本発明	90A(,	}	0	0	0	0	0
染料インキ	~1579 (•)	0	0	0	0	0

	+77	_	超日数	3 🗷	4週	5 截	6 🚵	7周
A社染料	クロム(三菱	鉛筆號	製)	0	Δ	×	×	×
124	ハイタブタし	,	}	0	0	0	4	×
B社染料	0 m A (,	}	Δ	٥	×	×	×
124	ハイタックし	,	}	0	0	0	0	Δ
本発明	9 D A (,)	0	0	·O	0	0
染料インキ	ヘイタフタし	,	}	0	0	0	0	0

試験は60℃、相対機度80%の条件下で保存し、ポールペン鉄記試験機(オート競製品)で築配性を試験した。

〇:集配性良好

×:華配性不良

またとの染料を用いた適厚溶液は最大吸収液長667mp 、分子吸光係数(ε) 1.26×10^Bを有し、耐光性、耐熱性も優れていた。

実施例 2

下配牌进式

またこの染料を用いた設厚存放は最大吸収被長667mp、分子吸光係数(c) 1.2 4×1 0⁸ を有し、 耐光性、耐熱性も使れていた。

保土谷化学工業株式会社